

既存下地	改質アスファルトシート防水	改修仕様	NCA-503TC
採用理由	既存が改質アスファルト防水と言う事と、三回目の改修工事でアスファルト防水+改質アスファルト防水の上に今回改修する為、今後の改修工事の事を考え荷重が軽く今後の改修で塗り重ねられシームレスで耐久性のある防水との事で採用されました。		

物件	マンション防水改修工事					
面積	平面部	343 m <sup>2</sup>	立上り部	70 m <sup>2</sup>	合計	413 m <sup>2</sup>

ドレン周り、部分処置部分

施工現場全景



施工前		施工前状況
	施工価格を抑える為に、笠木末端既存アルミL型押え金物は撤去せず施工しました。	

施工中		対処方法
	アングル取合に絶縁テープ処理し天端外側アングル下り部分まで防水層にて巻き込みました。	

施工後		完成の状態
	天端外側アングル下り部分まで、ケミアスNCA503TC工法を施工し防水層の一体化を図りました。	